

CLIMAVER neto

Conductos Autoportantes CLIMAVER

Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel *kraft* y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen comportamiento térmico, *CLIMAVER neto*, es la opción adecuada para la instalación de redes de conductos autoportantes de distribución de aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma
SIIIIDOIO		ICOHO	Officiaces		Norma
$\lambda_{_{\mathrm{D}}}$	Conductividad termica declarada en función de la temperatura	*	W/m·K (°C)	0,032 (10) 0,033 (20) 0,036 (40) 0,038 (60)	EN 12667 EN 12939
_	Reacción al fuego	Ø I	Euroclase	B-s1, d0	EN 13501-1 EN 15715
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua de la lana mineral, µ		-	1	EN 12086
Z	Resistencia a la difusión de vapor de vapor de agua del revestimiento		m²•h•Pa/ mg	> 140	EN 12086
MV	Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd		m	100	EN 12086
DS	Estabilidad dimensional $\Delta\epsilon$		%	< 1	EN 1604
_	Estanquidad		Clase	D	UNE-EN 13403 EN 12237
_	Resistencia a la presión	(2)	Pa	800	UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulación de hasta 90°C.


Espesor d (mm)	Coeficiente ponderado de absorción acústica, AW, α_{ω}	Clase de absorción acústica	(1)	Código de designación
EN 823	EN ISO 354 EN ISO 11654	UNE EN ISO 1165		EN 14303
25	0,85(1)	В		MW-EN

Ensayos acústicos con plenum. CTA 048/11/REV-5. $^{\odot}$ Coeficiente ponderado de absorción acústica AW, α_{ω} sin plenum. 0,55 CTA 140053/REV-7.

(48)	Frecuencia (Hz)						
(1)	125	250	500	1000	2000	4000	
Espesor d, mm	Coeficiente práctico de absorción acústica, αρ EN ISO 354 / EN ISO 11654						
25	0,35	0,65	0,75	0,85	0,90	0,90	
Sección, S mm²	Atenuación acústica, en un tramo recto, ∆L (DB/m)*						
200x200	4,83	11,49	14,04	16,73	18,12	18,12	
300x400	2,82	6,70	8,19	9,76	10,57	10,57	
400x500	2,17	5,17	6,32	7,53	8,15	8,15	
400x700	1,90	4,51	5,51	6,57	7,12	7,12	
500x1000	1,45	3,45	4,21	5,02	5,44	5,44	

*Estimación mediante la fórmula: $\Delta L = 1,05 \cdot \alpha_p^{-14} \cdot \frac{P}{S}$, (P = perímetro)
para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m³/h, pérdida de carga 15mm ca.

Presentación



Ventajas

- Marcado CE como sistema de ventilación y climatización (ETA 20/0122 en base a EAD 360001-00-0803).
- Cortes fáciles. Sin riesgo de rotura durante su manipulación.
- Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
- Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
- Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
- Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.
- Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
 No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
- Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Certificados











Guía de instalación

Consultar Manual de Montaje de conductos *CLIMAVER*. Información adicional disponible en: www.isover.es



ISOVERaislamiento

ISOVERes

@ISOVEResISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

